



产品数据表  
Product Data Sheet &  
General Processing Conditions

HUNT A890UN

无卤阻燃 PA66, 高强度

物理性能	Test Method	Value	Units
模具收缩率	ASTM D955	1.1-1.4	%
密度	ASTM D792	1.17	g/cm <sup>3</sup>
<b>机械性能</b>			
拉伸强度	ASTM D638	80	MPa
断裂伸长率	ASTM D638	8	%
弯曲强度	ASTM D790	120	MPa
弯曲模量	ASTM D790	3000	MPa
悬臂梁缺口冲击强度 (23℃)	ASTM D256	50	J/m
<b>热性能</b>			
热变形温度 @ 1.82MPa	ASTM D648	110	℃
熔点, DSC	ASTM D3418	255	℃
<b>阻燃性能</b>			
阻燃 (0.4mm)	UL94	V-0	
GWFI (1.6mm)	IEC60695-2-12	960	℃
<b>注塑加工参数</b>			
注射压力		60-100	MPa
注射速度		中速	
喷嘴温度		260~275	℃
前段温度		255~270	℃
中段温度		255~270	℃
后段温度		240~255	℃
模具温度		80-95	℃
干燥温度 / 时间		100/ 4~6	℃ / hr

本材料所提供的数据是根据实验室常规测试方法所得, 数据真实可靠。因为我们无法预测材料将在何种条件下加工及测试, 所以  
对于在此所提供信息的精确性或重复性, 我们对其不做承诺。客户应对材料有正确的理解, 根据实际情况进行测试以选择合适的材料。